Colorificio Fincolor
Via dei Condotti Vecchi, 8
57100 L I V O R N O
Tel 0586-408105 Fax 0586-449560

Colorificio Fincolor

ALUMIX scheda tecnica applicativa

Pittura alluminio a base di resina sintetica petrolica, fornita pronta al pennello, adatta per proteggere guaina bituminosa, asfaltature di solai e terrazzi, strutture in ferro previa passivazione con pittura anticorrosiva.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE (Alla temperatura di +20 C.)

Viscosità a 20 ° C.	80'' tazza Ford n. 4
Aspetto superficiale film essiccato	metallico argenteo brillante.
Colore	Bianco alluminio
Punto di infiammabilità in tazza chiusa	+ 36 C.
Non contiene solventi aromatici.	
APPLICAZIONE	con pennello, rullo, spruzzo
DILUIZIONE	non necessaria
PULIZIA ATTREZZI	Acquaragia minerale
CONDIZIONI APPLICATIVE:	
Temperatura	superiore a +5C.
Umidità relativa	inferiore a 85%
Spessore film umido	50 micron
Spessore film secco	25 micron
Resa teorica agli spessori indicati	20 mq. per litro
Resa pratica c.s.	8-12 mq. per litro

n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende dalla modalità di applicazione e dal tipo di supporto.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

Asciutto al tatto	2—3 ore
secco in profondità	12 ore
Applicazione eventuale seconda mano	24 ore
Sovraverniciatura con nitro o catalizzate	non consigliabile.

NORME DI SICUREZZA
Attenersi alle prescrizioni del DPR 547 - evitare il contatto del prodotto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso impiegare ventilatori, estrattori di aria. Impiegare durante l'applicazione guanti, maschere, occhiali ecc. ed operare comunque secondo le buone tecniche applicative.

IMMAGAZZINAGGIO
In condizioni normali la durata è superiore ai 12 mesi - Mescolare accuratamente il leggero sedimento che si forma con il trascorrere del tempo.

CONFEZIONE
Barattoli 8x750 ml. - 2x4000 ml. - Pails 1x16000 ml.