Colorificio Fincolor
Via dei Condotti Vecchi, 8
57100 L I V O R N O
Tel 0586-408105 Fax 0586-449560

Colorificio Fincolor

scheda tecnica applicativa

FINEPOX - Finitura epossidica ad alto spessore così composta:

Componente A smalto base: 2 parti
Componente B catalizzatore 5050: 1 parte

Descrizione: Sistema verniciante articolato sull'impiego di due componenti da miscelare nelle proporzioni sopra indicate al momento dell'uso e che è indicato quando si richiede una grande resistenza ai più svariati aggressivi chimici. Queste caratteristiche, unite alla eccellente durezza, adesione e flessibiltà sono utilizzate in una grande varietà di applicazioni tra cui verniciature marine, interno ed esterni di serbatoi destinati a contenere liquidi anche alimentari o carburanti e lubrificanti, pozzetti di raccolta liquami , pavimentazioni ecc.
Ottimo risultato si ottiene con applicazione su leghe leggere e superfici zincate che non si possono verniciare con le usuali pitture oleoresinose.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE (Alla temperatura di +20 C.)

Peso specifico	gr./lt. 1200
Viscosità	180" - 200" Ford n. 4
Aspetto superficiale film essiccato	lucido 70-80 gloss
Colore	Bianco , tinte pastello e colori base a richiesta

APPLICAZIONE	Con pennello, rullo, spruzzo.
DILUIZIONE	Quanto basta con diluente per epossidici. In alternativa può essere impiegato un buon diluente per nitro, 5-10% sullo smalto.

CONDIZIONI APPLICATIVE

Temperatura	superiore a +5C.
Umidità relativa dell'atmosfera	inferiore a 85%
Umidità del supporto	secco e ben asciutto.
Resa pratica a 2 mani	6-8 mq. per litro.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

Asciutto al tatto	2 ore
Secco in profondità	6 ore
Sovraverniciatura	12 ore

IMMAGAZZINAGGIO
In condizioni normali la durata è superiore ai 24 mesi preservando dall'eccessivo calore.- Mescolare accuratamente prima dell'uso.