Colorificio Fincolor
Via dei Condotti Vecchi, 8
57100 L I V O R N O
Tel 0586-408105 Fax 0586-449560

Colorificio Fincolor

LAXTILITE scheda tecnica applicativa

Pittura per sottofondi a base di resina alchidica, fornita pronta al pennello, adatta per legno, muratura, ferro e comunque per tutte le applicazioni in cui è richiesta buona carteggiabilita, potere riempitivo ed isolamento del substrato. Può essere utilizzata come fondo - finitura completamente opaca applicando almeno 2 mani per una spessore finale di circa 100 micron.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE (Alla temperatura di +20 C.)

Viscosità	140” - 200” Ford n. 4
Aspetto superficiale film essiccato	opaco
Colore	Bianco
Punto di infiammabilità in tazza chiusa	+ 36 C.

APPLICAZIONE	con pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE	VOL. %
Diluente sintetico (acquaragia) a pennello o rullo	10/15
Diluente rapido nitro a spruzzo	15-20
Compatibilità con smalti alchidici	buona
Compatibilità con altri leganti	da verificare di volta in volta.

CONDIZIONI APPLICATIVE

Temperatura	superiore a +5C.
Umidità relativa	inferiore a 85%
Spessore film umido	80 micron
Spessore film secco	50 micron
Resa teorica agli spessori indicati	9 mq. per litro
Resa pratica c.s.	6 mq. per litro

n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende dalla modalità di applicazione e dal tipo di supporto.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

Asciutto al tatto	3—3 ore
secco in profondità	12 ore
Sovraverniciatura con vernici alchidiche	24 ore
Sovraverniciatura con nitro o catalizzate	non consigliabile.

NORME DI SICUREZZA

Attenersi alle prescrizioni del DPR 547 - evitare il contatto del prodotto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso impiegare ventilatori, estrattori di aria. Impiegare durante l’applicazione guanti, maschere, occhiali ecc. ed operare comunque secondo le buone tecniche applicative.

IMMAGAZZINAGGIO

In condizioni normali la durata è superiore ai 24 mesi - Mescolare accuaratamente il leggero sedimento che si forma con il trascorrere del tempo.