Colorificio Fincolor
Via dei Condotti Vecchi, 8
57100 L I V O R N O
Tel 0586-408105 Fax 0586-449560

Colorificio Fincolor

LAXTOFER scheda tecnica applicativa

Pittura per sottofondi a base di resina alchidica, fornita pronta al pennello, adatta per materiali ferrosi e comunque per tutte le applicazioni in cui è richiesta buona resistenza agli agenti atmosferici. Può essere utilizzata come fondo - finitura applicando almeno 2 mani per una spessore finale di circa 100 micron.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE (Alla temperatura di +20 C.)

Viscosità	140” - 200” Ford n. 4
Aspetto superficiale film essiccato	opaco-satinato
Colore	Grigio medio - Rosso ossido - altri colori su richiesta.
Punto di infiammabilità in tazza chiusa	+ 36 C.

APPLICAZIONE	con pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE	VOL. %
Diluente sintetico (acquaragia) a pennello o rullo	10
Diluente rapido nitro a spruzzo	15-20
Compatibilità con smalti alchidici	100
Compatibilità con altri leganti	da verificare di volta in volta.

CONDIZIONI APPLICATIVE

Temperatura	superiore a +5C.
Umidità relativa	inferiore a 85%
Spessore film umido	80 micron
Spessore film secco	50 micron
Resa teorica agli spessori indicati	9 mq. per litro
Resa pratica c.s.	6 mq. per litro

n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende dalla modalità di applicazione e dal tipo di supporto.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

Asciutto al tatto	4 - 5 ore
secco in profondità	24 ore
Sovraverniciatura con vernici alchidiche	24 ore
Sovraverniciatura con nitro o catalizzate	non consigliabile.

NORME DI SICUREZZA
Attenersi alle prescrizioni del DPR 547 - evitare il contatto del prodotto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso impiegare ventilatori, estrattori d,aria. Impiegare durante l’applicazione guanti, maschere, occhiali ecc.

IMMAGAZZINAGGIO
In condizioni normali la durata è superiore ai 24 mesi - Mescolare accuaratamente il leggero sedimento che si forma con il trascorrere del tempo.