Colorificio Fincolor
Via dei Condotti Vecchi, 8
57100 L I V O R N O
Tel 0586-408105 Fax 0586-449560

Colorificio Fincolor

LAXTOFIN scheda tecnica applicativa

Smalto sintetico bianco non ingiallente

.

Caratteristiche

Smalto bianco pregiato basdato sull'impiego di speciali resine alkidiche ed acriliche che conferiscono una marcata ritenzione del colore: pannelli verniciati con questo smalto ed esaminati dopo un anno di magazzinaggio non mostrano apprezzabili segni di ingiallimento: il ritocco eseguito dopo tale lasso di tempo si percepisce a malapena.
La pigmentazione è costituita unicamente da Biossido di Titanio Rutilo ottenuto con processo al "cloruro" che, allo stato attuale della tecnica, è sicuramente il miglior pigmento disponibile per i colori bianchi.

Caratteristiche chimico-fisiche (alla temperatura di +20 C.)

Peso specifico	1,250 Kg. lt..
Colore	Bianco puro
Punto di infiammabilità in tazza chiusa	+ 36 C..
Solvente	Ragia minerale

Composizione
Resina alkidica di tipo speciale, resina acrilica, ossido di Titanio Rutilo, additivi, solventi a basso titolo di aromatici, esente da Piombo o derivati.

Dati tecnici applicativi

Applicazione	con pennello, rullo, spruzzo
Diluizione	da 5 a 15 % acquaragia o diluente sint.
Resa pratica	10 mq. per litro

n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende dalla modalità di applicazione e dal tipo di supporto

Tempo di essiccazione

Asciutto al tatto	2-3 ore
Sovraverniciatura	24 ore