Colorificio Fincolor
Via dei Condotti Vecchi, 8
57100 L I V O R N O
Tel 0586-408105 Fax 0586-449560

Colorificio Fincolor

LAXTOSINT scheda tecnica applicativa

Smalto oleosintetico bianco e colorato

.

Caratteristiche

Smalto oleosintetico basato sull'impiego di speciali resine alkidiche lungo-olio che conferiscono una marcata resistenza agli agenti atmosferici ed in particolare al salmastro.
La pigmentazione è costituita principalmente da Biossido di Titanio per i colori chiari e ossidi di ferro sintetici o pigmenti organici resistenti alla luce per quelli scuri. Una particolare attenzione viene effettuata nella selezione dei pigmenti, adoperando quelli che presentano le minori caratteristiche di pericolosità per l'ambiente e per gli operatori.

Caratteristiche chimico-fisiche (alla temperatura di +20 C.)

Peso specifico	1,250 Kg. lt..
Colore	Bianco o colorato
Punto di infiammabilità in tazza chiusa	+ 36 C..
Solvente	Ragia minerale

Composizione
Resina alkidica di tipo speciale, , ossido di Titanio Rutilo,ossidi e opigmenti organici,additivi, solventi a basso titolo di aromatici, esente da Piombo o derivati.

Dati tecnici applicativi

Applicazione	con pennello, rullo, spruzzo
Diluizione	da 5 a 15 % acquaragia o diluente sint. se applicato a spruzzo con diluente nitro.
Resa pratica	10 mq. per litro

n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende dalla modalità di applicazione e dal tipo di supporto

Tempo di essicazione

Asciutto al tatto	2-3 ore
Sovraverniciatura	24 ore