Colorificio Fincolor
Via dei Condotti Vecchi, 8
57100 L I V O R N O
Tel 0586-408105 Fax 0586-449560

Colorificio Fincolor

Scheda tecnica provvisoria

PAVIMENTAZIONE EPOX CORAZZATA AL QUARZO

Descrizione: è un sistema costituito da:
- una prima mano di aderenza epossidica bicomponente 100% solidi
- un rivestimento tricomponente corazzante a base di resina epossidica 100%solidi priva di solventi saturata con inerte di quarzo sferoidale selezionato e di adeguata granulometria
- una finitura poliuretanica pigmentata a base di resine ultradure e
- resistenti ai raggi UV

in funzione dei componenti, si ha una adesione ottimale su supporti quali calcestruzzo, legno, acciaio.

CAMPI DI IMPIEGO
-solai destinati a parcheggi a cielo aperto
-solai di copertura in genere
-parcheggi multipiano

CONDIZIONI APPLICATIVE

-Temperatura	superiore a +5C.
-Umidità relativa dell'atmosfera	inferiore a 85%
-Umidità del supporto	secco e ben asciutto.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

Primer	4 ore
Rivestimento corazzante	12 ore
Finitura Poliuretanica	12 ore

Il ciclo prevede un periodo di applicazione di 48 ore in quanto nel primo giorno è possibile applicare il Primer ed il rivestimento corazzante, nel secondo si applica la finitura poliuretanica. In funzione di ciò e dovendo lavorare all'aperto è tassativo accertarsi delle condizioni metereologiche.

IMMAGAZZINAGGIO
In condizioni normali la durata è superiore ai 24 mesi preservando dall'eccessivo calore o freddo.