Colorificio Fincolor
Via dei Condotti Vecchi, 8
57100 L I V O R N O
Tel 0586-408105 Fax 0586-449560

Colorificio Fincolor

scheda tecnica applicativa

PITTURA SPARTITRAFFICO (tipo rifrangente)

Descrizione: Pittura a base di resine sintetiche alchidiche modificate e clorocaucciù, plastificanti, pigmenti pregiati che conferiscono eccellente copertura e resistenza all'abrasione.La buona velocità di essicazione permette l'apertura al traffico dopo breve tempo dall'applicazione.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE (Alla temperatura di +20 C.)

Peso specifico	gr./lt. 1560
Viscosità	140" - 200" Ford n. 4
Aspetto superficiale film essiccato	opaco
Colore	Bianco - Giallo - Nero - Azzurro

APPLICAZIONE con pennello, rullo, spruzzo manuale o con macchina automatica.

DILUIZIONE
Va regolata per un buon scorrimento della vernice 0- 10 % VOL
.

CONDIZIONI APPLICATIVE

Temperatura	superiore a +5C.
Umidità relativa	inferiore a 85%
Resa teorica	6 -7 mq. per litro
Resa pratica	4 mq. per litro

n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende dalla modalità di applicazione e dal tipo di supporto.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

Asciutto al tatto	1 ora
secco in profondità	6 ore
Sovraverniciatura	12 ore

CONFEZIONE
Barattoli da ml.750 - 4000 - 16000 (Kg.25)

IMMAGAZZINAGGIO
In condizioni normali la durata è superiore ai 24 mesi - Mescolare accuratamente prima dell'uso.